титан и его сплавы

MetCata
made in Germany
Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость вращения	Направление вращения
Вывод плоскости	SiC шлифовальная плёнка 40 мкм	40 микрон	ВОДА	до плоскости	30N	300 об/мин.	со-направленно
1. шаг шлифовки	SiC шлифовальная плёнка 20 мкм	20 микрон	ВОДА	1-2 мин.	25N	300 об/мин.	со-направленно
2. шаг шлифовки	SiC шлифовальная плёнка 9 мкм	9 микрон	ВОДА	1-2 мин.	25N	300 об/мин.	со-направленно
3. шаг шлифовки	SiC шлифовальная плёнка 5 мкм	5 микрон	ВОДА	1-2 мин.	25N	300 об/мин.	со-направленно
Финальная полировка	полировальная ткань **Mambo**	**AF-2 0,2 µ** концентрат *		3 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно

*последние 20 секунд включить воду для промывки ткани

Все артикулы есть на складе в Германии. Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

МИНАТЕХ
МИКРО И НАНО ТЕХНОЛОГИИ