стали с защитными покрытиями

MetCata
made in Germany
Производство и сбыт оборудования и расходных материалов для анализа и контроля качества

Шаги	Наименование	Тип абразива	Смачиватель	Время	Нажим в Ньютонах	Скорость вращения	Направление вращения
Вывод плоскости	алмазный шлифовальный диск **Apollo-S** 75 µ	75 мкм	ВОДА	до плоскости	35N	300 об/мин.	со-направленно
1. шаг полировки	полировальная ткань **Quick-Step**	**Poly-Top** поликристаллическая водная суспензия **9 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	30N	150 об/мин.	противо-направленно
2. шаг полировки	полировальная ткань **Step-Plus**	**Poly-Top** поликристаллическая водная суспензия **3 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	30N	150 об/мин.	противо-направленно
3. шаг полировки	полировальная ткань **Swing-Plus**	**Poly-Top** поликристаллическая водная суспензия **1 µ**	**Lubricant Yellow**	4 -5 мин.	30N	150 об/мин.	противо-направленно
Финальная полировка	полировальная ткань **Mambo**	**AF-2 0,2 µ** концентрат *		3 мин.	25N	150 об/мин.	противо-направленно

*последние 20 секунд включить воду для промывки ткани

Все артикулы есть на складе в Германии. Поставка в течении одного-двух дней после размещения заказа/проплаты

МИНАТЕХ
МИКРО И НАНО ТЕХНОЛОГИИ